



Alu 80 to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca ciepło słoneczne a jednocześnie przepuszczająca najbardziej naturalne światło do wewnątrz. Redukuje rażenie słoneczne i daje piękny efekt lustra od zewnątrz, zapewniający dyskrecję przed oczami wścibskich.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®

7 lata
 Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
 Foli Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności

M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C

3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs

Tak



Dostępne Szerokości:

122cm 152cm 183cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	24%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	60%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	60%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	79%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	75%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	55%
Absorpcja energii słonecznej	33%
Transmisja	12%
Redukcja Rażenia Słonecznego	83%
Współczynnik G	0.2
Współczynnik U	5.1
Współczynnik Zacienienia	0.22
Rodzaj Instalacji	We wnętrzach
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foli	PET
Grubość	50µ
Kolor Z Zewnątrz	SILVER

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszkłonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespólona	!
Szyba Zespólona Barwiona	✗
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespólona	!
Szyba Zespólona Low E	!
Szyba Zespólona Stadip Ext.	!
Szyba Zespólona Stadip Int.	✗

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m2, skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.