



VISTA 99 XC Day/Night Discretion, folia dzień & noc redukuje ciepło oraz rażenie słoneczne, zachowując przejrzystość od środka (folia bardzo ciemna). Jednokierunkowe lustro gwarantuje prywatność przed ciekawskimi spojrzzeniami, tworząc wizualną barierę zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®

do 3 lata
 Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
 Foliai Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności

M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C

3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs

Tak



Dostępne Szerokości:

152cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkami cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Barwiony poliester bez zniekształceń optycznych
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydlny roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyścić przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	1%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	88%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	11%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	99%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	99%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	85%
Absorpcja energii słonecznej	14%
Transmisja	1%
Redukcja Rażenia Słonecznego	100%
Współczynnik G	0.03
Współczynnik U	5.1
Współczynnik Zacienienia	0.2
Rodzaj Instalacji	Na zewnątrz
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foliai	PET
Grubość	75µ
Kolor Z Zewnątrz	SILVER

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszkłonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	✓
Szyba Zespolona Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	✓
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✓
Szyba Zespolona Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m², skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.